

KRYCÍ BARVA ^{High Solid}

Okenní nátěr, který nepopraská!

Úprava povrchu dřeva do vnějších a vnitřních prostor krycí – s mírným leskem

Popis výrobku:

OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE je elegantní nátěr na dřevo s mírným leskem, vhodný do vnějších i vnitřních prostor, kryjící ve dvou nátěrech, přičemž struktura dřeva zůstane zachována.

OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE je založen na bázi přírodního oleje a má otevřené póry. Má nanejvýš vysoký obsah pevných látek 85%- Tento vysoký obsah trvalých složek ovlivňuje vysokou trvanlivost a vydatnost. Nátěr OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE neodprýskává, ani nepraská a neodlupuje se. Proto je ideálním profesionálním nátěrem na okna, dveře a okenice (při obnovování nátěru žádné obtížné odstraňování starého nátěru, jednoduše přetřít).

Báze přírodního oleje

OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE je založen na bázi přírodních rostlinných olejů. Přírodní oleje proniknou hluboko do dřeva. Uchovávají dřevo zdravé a elastické a nenechají ho vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může unikat. Bobtnání a sesychání se omezí.

Zdraví a životní prostředí:

OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE neobsahuje žádné biocidní látky ani konzervační prostředky. Nátěr je po uschnutí nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny. Odpovídá DIN 53160 (stálobarevnost v potu a při naslinění) a rovněž evropské normě EN 71 (bezpečnost dětských hraček). Certifikáty jsou k dispozici.

Princip OSMO COLORu, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků zdravotně

nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí).

Oblasti použití:

Veškeré dřevo ve vnějších a vnitřních prostorách.

Ideální nový a renovační nátěr na:

okna, okenice, podbití, ploty, pohledové zábrany, pergoly, zábradlí, sloupky, zahradní pavilony, dveře a zahradní vrata, garáže, zahradní nábytek, truhlíky na květiny, skleníky – také holubníky, včelíny atd., obložení stěn a stropů a rovněž profilované lišty.

(Lze natírat na kamenné a cihlené zdi, beton, železo a zinek, avšak ne na cementovou omítku).

Obzvláště hezké také na květináče z hlíny!

Barevné odstíny

K dostání v bílé a 9 pastelových odstínech:

č. 2104 bílá*

č. 2106 perlově šedá

č. 2109 Bahama béžová

č. 2304 starorůžová

č. 2305 růžová

č. 2307 šeříková

č. 2309 korálově červená

č. 2403 nilská zeleň

č. 2500 Capri-modrá

*Barevný odstín bílá je doporučen obzvláště jako vnější a okenní nátěr. Při použití v tmavých vnitřních prostorách je kvůli vysokému obsahu přírodního oleje třeba vzít v úvahu mírné zažloutnutí.

Všechny odstíny lze vzájemně míchat.

Při použití několika balení s rozdílnými čísly šarže, smíchat

obsah všech balení ve větší nádobě.

Počet nátěrů:

2

Velikosti balení:

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l

Vydatnost:

1 l = cca. 10 m², 2 nátěry, hladké dřevo

= cca. 17,5 m², 1 nátěr, hladké dřevo.

U rýhovaného povrchu se zvyšuje spotřeba o cca. 40%.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 20%) a nesmí být vystaven mrazu. Staré nátěry s otevřenými póry očistit. Škodlivé nánosy laků odstranit (pomocí OSMO COLOR Abbeizer, biologicky odstranitelný).

Staré nánosy laku, které pevně drží, je třeba přebrousit ocelovou vlnou (střední).

Železné dílce je třeba zbavit tuku a mrazu.

Beton a okolí izolovat pomocí základního hloubkového nátěru (u eternitu a betonu provést zkušební nátěr). Čerstvě pozinkovaný kov (např. střešní žlaby) vyluhovat.

Dřeva náchylná k modrání, jako např. okna z borovice, by měla být předem ošetřena bezbarvým nátěrem OSMO COLOR HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR^{OP}.

Pokud bude používána preventivní ochrana bez organických biocidů, doporučujeme jako základní nátěr naši voskovou impregnaci OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR, která je preventivně účinná proti modrání dřeva a napadení plísní.

U druhu dřeva Meranti doporučujeme základní nátěr běžným uzavíracím základním nátěrem.

Užitečný typ: Při napadení starých ploch houbou a řasou doporučujeme okartáčovat roztokem z 1 šálku čistícího prostředku + 1 l bělicího prostředku (např. Chlorox) na 3 l vody. Opláchnout čistou vodou. Poté nanést roztok z 50% bělicího prostředku a 50% vody a nechat důkladně uschnout.

Slučitelnost:

Může být natírán na: OSMO COLOR DEKORWACHS a KLARWACHS, OSMO COLOR LANDHAUSFARBE, OSMO COLOR EINMAL-LASUR, OSMO COLOR KLAR-ÖL-LASUR, OSMO COLOR GARD-BRAUN, OSMO COLOR HOLZSCHUTZ-LASUR, bezbarvý OSMO COLOR HOLZIMPRÄGNIERUNG WR^{OP}, OSMO COLOR HOLZPROTEKTOR.

Rovněž na tlakově impregnované dřevo a ostatní lazury s otevřenými póry, a na 50% rozpouštědlem zředěné fermežové nátěry a na zachovalé nánosy barev a laků.

Koroze:

V oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu se doporučuje použití pozinkovaných nerez hřebíků a šroubů.

Zpracování:

Nános se provede štětcem: OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE lze dobře roztírat – neředit.

Dobře promíchat. Pevným štětcem (plochý OSMO COLOR Flächenstreicher) nanést **tenkou** vrstvu a rovnoměrně rozetřít na suché dřevo, které

nebylo vystaveno mrazu. Nechat schnout cca. 12 hodin. Poté nanést druhý nátěr.

Nové dřevo, pokud je to možné, před osazením natřít ze všech stran.

Okna nechat před zavřením **dobře** uschnout (cca- 24 hod.).

Čištění pracovního nářadí:

Čistidlem OSMO COLOR PIN-SELREINIGER (neobsahuje benzol) nebo terpentýnovou náhražkou.

Doba schnutí:

Cca. 12 hodin – po cca. 6 hodinách suché tak, že se neusazuje prach.

Zajistit dobré větrání.

Údržba:

Velmi jednoduchá.

V případě potřeby nanést další nátěr na čistou, suchou plochu.

Skladovatelnost:

Trvanlivost 5 let a déle, pokud bude výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený.

Pokud zhoustne mrazem, před použitím skladovat 24-36 hodin při pokojové teplotě.

Složení:

85% pevné látky (High Solid)

Báze: přírodní rostlinné oleje (slunečnicový olej, sojový olej)

Pigmenty: pigmenty kysličníku železitého a organické pigmenty, bílý pigment kysličníku titaničitýho, vše povoleno pro potravinářský sektor.

Aditiva: sikativa (sušidla) a vodu odpuzující aditiva

15% těkavé složky:

odaromatizovaný lakový benzín (neobsahuje benzol, odpovídá požadavkům na čistotu Německého lékopisu DAB 10ff).

Detailní kompletní deklaráce na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Měrná hmotnost

(hustota): 1,290-1,355 g/cm³

Viskozita: 48-58", 4mm dle DIN 53211, hustý
Zápach: slabý/mírný po uschnutí bez zápachu

Teplota vzplanutí: nad 55°C (VbF A III) dle DIN 53213

Zaschlý nátěr je nesnadno hořlavý dle TL A-053.

Chování za požáru odpovídá požadavkům DIN 4102 (Chování stavebních materiálů a stavebních dílů za požáru) třída B2 (normálně hořlavé).

Bezpečnostní pokyny:

Také při zpracování lazur, které neobsahují škodliviny, je třeba dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy. Tekutý výrobek nesmí přijít do rukou dětem. Neplnit do nádob určených na jídlo, pití nebo ostatní potraviny. Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv. Nepracovat v dosahu otevřeného ohně.

Zajistit dostatečné větrání.

Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou.

Pozor: tekutým výrobkem napuštěné hadříky po použití okamžitě vyprat nebo uchovávat ve vzduchotěsně uzavřené nádobě.

Nátěry OSMO COLOR nepodléhají kvůli svému zdravotně nezávadnému složení povinnosti označení obsažených látek dle ustanovení o nebezpečných látkách.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.