

Pasta na dřevo

bez obsahu rozpouštědel – rychle schnoucí – do vnitřních prostor

Popis výrobku

Osmo Pasta na dřevo velmi rychle schne a byla vyvinuta speciálně na opravy malých trhlin a spár ve dřevu a materiálech ze dřeva ve vnitřních prostorech. Po důkladném uschnutí ji lze přetřít Osmo barvami.

Osmo Pasta na dřevo neobsahuje rozpouštědla a na základě vysoké plnivosti je velmi vydatná.

Zdraví a životní prostředí

Princip OSMO COLORu, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí).



Oblasti použití

Vhodná k vytmelení malých trhlin a spár ve dřevu a materiálech ze dřeva ve vnitřních prostorech.

Doporučujeme na základě různorodosti dřevin (exotické dřeviny) a materiálů ze dřeva v každém případě provést zkušební nános.

Upozornění: Při použití ve vnějších prostorech může bobtnáním a smršťováním dřeva principiálně dojít k odprýskání

Barevné odstíny

7300 bílá
7301 buk
7302 smrk
7303 mahagon
7304 dub

Barvy lze vzájemně míchat.

Velikosti tub

100 g tuba
(v bílé také k dodání 1,3 kg balení)

Příprava

Podklad musí být únosný, čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 18 %) a bez látek s oddělujícím účinkem (olej, tuk, vosk). Staré nátěry musí být obroušeny až na surové (světlé) dřevo.

Aplikovat pouze na povrch dřeva, který není vystaven mrazu a zpracovávat při teplotách nad 10 °C.

Doporučujeme v každém případě provést zkušební nános!

Zpracování

Osmo Pasta na dřevo je hotová přímo k použití. Neředit.

Nanést nožem, který není vystaven mrazu nebo stěrkou. U tloušťky vrstvy větší než 1 mm nanést několikrát v tenké vrstvě.

Doporučujeme: Pastu na dřevo nechat před nánosem barvy důkladně uschnout a povrch lehce přebrousit (P 220)

Čištění a pracovní nářadí

Pracovní nářadí okamžitě po použití vymýt vodou a mýdlem.

Doba schnutí

Cca. 1-2 hod. podle tloušťky vrstvy. Při vysoké vlhkosti vzduchu a nízké teplotě se může schnutí protáhnout.

Skladovatelnost

2 roky a déle trvanlivá, pokud je uskladněna v suchu a dobře uzavřená při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.

Načatá balení dobře uzavřít.

Přepravovat a skladovat tak, aby nebyl výrobek vystaven mrazu.

Složení

- disperze akrylátu
- pigmenty kysličníku titaničitého a kysličníku železitého
- rozpouštědlo: voda

Likvidace odpadu

K recyklaci dát pouze obaly zcela vyprázdněné od zbytků. Zbytky barev nevylévat do výlevky, ale nechat vytvrdnout a zlikvidovat se zbývajícím odpadem. Větší zbytky produktu je třeba odstranit dle místních úředních předpisů (EAK-odpadový klíč 080102).

Fyzikální vlastnosti

Měrná hmotnost:
(hustota) 1,5-1,9 g/cm³
Viskozita: pastovitá

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplamtutí odpadá (VbF: odpadá)
GIS-Code: M – GP 01

Bezpečnostní pokyny

Tekutý výrobek nesmí přijít do rukou dětem.

Neplnit do nádob určených na jídlo, pití nebo ostatní potraviny. Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv.

Nesmí proniknout do vod, odpadních vod nebo do oblasti zeminy.

Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.

AU-MEX spol.s.r.o. Vážská 845, Praha 9 – ČAKOVICE , 283933452,283933472, info@au-mex.cz,www.au-mex.cz

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

**Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Postfach 110161, D-48203 Warendorf;
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf**
Telefon (02581) 922-100, Telefax (02581) 922-200, Internet: [http:// www.osmo.de](http://www.osmo.de), E-Mail: info@osmo.de