

## POPIS PRODUKTU

Úsporná řada výrobků laminovaných fólií přizpůsobená základním potřebám použití. Navržena tak, aby nabízela pohodlí pro masové projekty, tato překližka se může pochlubit nejen výhodou příznivého rozpočtu, ale také rychlou realizací spolehlivé dodávky a okamžitou použitelnost. Výrobek je vhodný pro projekty zahrnující stavby do 15 podlaží.

### Specifické informace

<b>Název produktu</b>	AKÁCIA PŘEKLIŽKA S FÓLIOVÝM POVRCHEM
<b>Aplikace</b>	Bednění
<b>Rozměry a tloušťka</b>	- 1,220 x 2,440mm - 1,250 x 2,500mm Tloušťka: 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 21 mm Volitelný: Jiné tloušťky na vyžádání
<b>Počet vrstev</b>	09 mm - 05 vrstev 12 mm - 07 vrstev 15 mm - 09 vrstev 17 mm - 10 vrstev 18 mm - 11 vrstev 21 mm - 13 vrstev
<b>Povrch</b>	Tmavě hnědá fólie, 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Barva nátěru hran</b>	Černá

### Základní detaily

<b>Druh dřeva (jádro)</b>	Legálně získané plantážové dřevo 100% Akácie (nebo jádro Combi)
<b>Lepidlo</b>	Melaminmočovinný formaldehyd
<b>Vlhkost <sup>(1)</sup></b>	≤ 12%, opouštějící výrobu podle EN 322:1993 ≤ 12%, opouštějící výrobu podle PS 1-09 ≤ 12%, opouštějící výrobu podle ANSI
<b>Hustota desky</b>	600 kg/cbm ± 3% podle EN 323:1993
<b>Kvalita lepení</b>	BR - 6h (Odolnost proti varu)

### Tolerance rozměrů a tvarů

<b>Tolerance délky a šířky</b>	+/- 1 mm / 1 m u nominální délky a šířky (standardní velikosti) podle EN 315:2000
<b>Tolerance tloušťky (vs. nominální tloušťce)</b>	+ (0.2 + 0.03t) mm - (0.4 + 0.03t) mm podle EN 315:2000

## Výkonnost panelu

<b>Odolnost proti oděru</b>	≥ 300 ot. podle EN438-2:2016
<b>Střední pevnost v ohybu</b> - Podélně - Na šířku	podle EN 310:1993 ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Modul pružnosti</b> - Podélně - Na šířku	podle EN 310:1993 ≥ 3,500 N/mm <sup>2</sup> ≥ 4,500 N/mm <sup>2</sup>
<b>(Beton-) Počet zalití</b>	Až 8-krát

## Shoda a původ

Legálnost dřevěného materiálu	EUTR (EU)/ Lacey Act. (US) a ekvivalentní
-------------------------------	---

## Podrobnosti o balení

<b>Standardní balení</b>	Ve svazku, pokrytý vrstvami kartonu a plastovými pásky
<b>Množství v balení pro velikost 1,220 x 2,440 mm (počet desek / paleta)</b> 9 mm 12 mm 15 mm 17 mm 18 mm 21 mm	(množství balení a nakládky lze upravit podle aktuálních podmínek nebo předpisů) 97-102 73-76 57-61 51-54 48-51 41-43
<b>Množství v balení pro velikost 1,250 x 2,500 mm (počet desek / paleta)</b> 9 mm 12 mm 15 mm 17 mm 18 mm 21 mm	(množství balení a nakládky lze upravit podle aktuálních podmínek nebo předpisů) 93-98 69-74 55-59 49-52 46-49 39-42
<b>Naložené množství (paleta / obsah)</b>	14 - 16 (in 40' HC)
<b>Brutto hmotnost (kg/paleta)</b>	Od 1850 kg do 2000 kg
<b>Přepravní značka</b>	Au-Mex

### Poznámky:

(1): Rovnovážný obsah vlhkosti - EMC

t: nominální tloušťka

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.