

## MĚŘENÍ EMISÍ DLE FINSKÉ KLASIFIKACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ (M1)

### 1 Informace o vzorku

Typ měřeného vzorku	Thermowood osika
Číslo šarže	-
Datum výroby	20.12.2023
Druh výrobku	Thermowood osika_dýchované dřevěné profily
Přijem vzorku	12.1.2024

### 2 Vyhodnocení výrobků

#### 2.1 Srovnání s limitními hodnotami M1

Parametry	Měrné emisní hodnoty pro danou oblast	Mezní hodnota
Souhrn VOC látek [mg/(m <sup>2</sup> h)]	0.091	≤ 0.2
Jednotlivé VOCs s EU-LCI [mg/m <sup>3</sup> ]	Není stanoveno	≤ EU-LCI
Formaldehyd [mg/(m <sup>2</sup> h)]	< 0.002	≤ 0.05
Amoniak [mg/(m <sup>2</sup> h)]	< 0.002	≤ 0.03
Jednotlivé sloučeniny CMR [mg/m <sup>3</sup> ]	Complies	≤ 0.001
Zápach (bez rozměrů)	- 0.3	≥ 0.0

Úplné informace založené na testování a přímém porovnání s mezními hodnotami jsou k dispozici na vyžádání.

Espoo, 27.02.2024

Hanna Kajander  
Senior Expert

Distribution Customer



The results are only valid for the tested sample(s).  
This report may be published in its entirety, parts of it only with written permission by Eurofins.